



Průmyslová keramika, spol. s r.o.
 Spešovská 627
 CZ 679 02 RÁJEC-JESTŘEBÍ
 ☎ ++420-516 432 197,516 432 251,516 433 831
 Fax ++420-516 432 273
 e-mail: prumker@prumker.cz
<http://www.prumker.cz>

SSK

TYP žárovzdorný nátěr TYPE Feuerfestanstrich TYPE OF PRODUCT refractory paint	SUROVINOVÁ BÁZE silikátové suroviny ROHSTOFFBASIS Silikatrohstoffen MAIN RAW MATERIAL BASE Silica raw material	VAZBA keramická BINDUNGSART keramisch TYPE OF BOND ceramic
----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

VŠEOBECNÉ ÚDAJE / ALLGEMEINE ANGABEN / GENERAL DATA

KLASIFIKAČNÍ TEPLOTA KLASSIFIZIERUNGSTEMPERATUR CLASSIFICATION TEMPERATURE	°C	1700	ZRNITOST KÖRNUNG GRAIN SIZE	mm	0 - 1
SPOTŘEBA MATERIÁLU MATERIALBEDARF MATERIAL REQUIRED	kg/dm ³	2,3	ŽÁROVZDORNOST (EN 993-12) FEUERFESTIGKEIT REFRACTORINESS	°C	
ROZDĚLÁVACÍ KAPALINA ANMACHFLÜSIGKEIT MIXING LIQUID	kg/100kg	cca 20 - 40	voda, Wasser, water		

CHEMICKÉ SLOŽENÍ-VYŽÍHANÝ STAV / CHEMISCHE ANALYSE-GEGLÜHTER SUBSTANZ/ CHEMICAL ANALYSIS-CALCINED SUBSTANCE (%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃			
35	64	0,2			

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI / FYZIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / PHYSICAL PROPERTIES (ČSN 72 6100)

TEPLOTA VÝPALU BRANDTTEMPERATUR TEST TEMPERATURE °C	POJIVOVÁ SCHOPNOST BINDELFÄHIGKEIT BONDING STRENGTH N	DĚLKOVÉ ZMĚNY LINEARE LANGEÄNDERUNG LINEARE CHANGE %

OSTATNÍ ÚDAJE / BLEIBENDE ANGABEN / THE OTHERS INFORMATION

DODÁVANÝ STAV: suchý prášek	LIEFERSTAND: trockenes Pulver	CONDITION: dry powder
BALENÍ: 25 kg pytle	VERPACKUNG: 25 kg Säcke	PACKING: 25 kg bags
SKLADOVATELNOST: 12 měsíců	LAGERFÄHIGKEIT: 12 Monate	STORAGE: 12 months
POUŽITÍ: separační nátěr na nabírací kovové koule na sklo rozdělovány s vodou	VERWENDUNG: Trennanstrich für Anfangkugeln in Glaswerken mit wasser gemischt	USING: refractory paint gatherers with water mixing