



Průmyslová keramika, spol. s r.o.
 Spešovská 627
 CZ 679 02 RÁJEC-JESTŘEBÍ
 ☎ ++420-516 432 197,516 432 251,516 433 831
 Fax ++420-516 432 273
 e-mail: prumker@prumker.cz
<http://www.prumker.cz>

ACITMEL eko-N

TYP kyselinovzdorný tmel TYPE Säurekitt TYPE OF PRODUCT acid-proof cement	SUROVINOVÁ BÁZE kyselé suroviny ROHSTOFFBASIS saure Rohstoffe MAIN RAW MATERIAL BASE acid raw materials	VAZBA chemická BINDUNGSART chemisch TYPE OF BOND chemical
--	--	--

VŠEOBECNÉ ÚDAJE / ALLGEMEINE ANGABEN / GENERAL DATA

KLASIFIKAČNÍ TEPLOTA KLASIFIZIERUNGSTEMPERATUR CLASSIFICATION TEMPERATURE	°C	600	ZRNITOST KÖRNUNG GRAIN SIZE	mm	0-0,3
SPOTŘEBA MATERIÁLU MATERIALBEDARF MATERIAL REQUIRED	kg/dm ³	1,7			
ROZDĚLÁVACÍ KAPALINA ANMACHFLÜSIGKEIT MIXING LIQUID	kg/100kg	cca 43	REFRAFX SN 3-1,37		

CHEMICKÉ SLOŽENÍ-VYZÍHANÝ STAV / CHEMISCHE ANALYSE-GEGLÜHTER SUBSTANZ/ CHEMICAL ANALYSIS-CALCINED SUBSTANCE (%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃			
	95				

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI / FYZIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / PHYSICAL PROPERTIES (ČSN EN 13063-2)

TEPLOTA VÝPALU BRANDTTEMPERATUR TEST TEMPERATURE °C	OBJEMOVÁ HMOTNOST ROHDICHTE BULK DENSITY kg.m ⁻³	PEVNOST V TLAKU KALTDROCKFESTIGKEIT COLD CRUSHING STRENGTH MPa	ODOLNOST PROTI VODĚ BESTENDIGKEIT GEGEN WASSERAUFNAHME WATER RESISTANCE %	ODOLNOST PROTI KYSELINÁM SAUEREBESTANDIGKEIT ACID RESISTANCE %
110	1650	min. 12	max. 2,5	max. 2
400	1600	min. 12	max. 2,5	max. 2

OSTATNÍ ÚDAJE / BLEIBENDE ANGABEN / THE OTHERS INFORMATION

DODÁVANÝ STAV: suchý prášek	LIEFERSTAND: trockenes Pulver	CONDITION: dry powder
BALENÍ: 25 kg pytle	VERPACKUNG: 25 kg Säcke	PACKING: 25 kg bags
SKLADOVATELNOST: 6 měsíců	LAGERFÄHIGKEIT: 6 Monate	STORAGE: 6 months
POUŽITÍ: zdění, spárování a ochranné nátěry vyzdívek v kyselém prostředí, ve vyzdívkách vařáků, zásobníků a zařízeních při výrobě sulfitové buničiny	VERWENDUNG: Mauerung, Fugenwerk und Schutzanstriche im sauren Milieu	USING: walling, jointing and protective paints linings in acidic medium
UPOZORNĚNÍ: tmel v práškovém stavu dráždí sliznice, doporučuje se používat při rozmíchávání vhodný respirátor. V pastovitém stavu je tmel alkalický, je doporučeno po práci umýt ruce a ošetřit regeneračními prostředky	ZUR BEACHTUNG: Kitt im Pulverzustand erregt die Schleimhäute, es ist empfohlen einen geeigneten Respirator zu benutzen. Im Pastezustand ist Kitt alkalisch. Est ist empfohlen nach der Arbeit die Hände zu abwaschen und mit einem Regenerationshilfsmittel dann pflegen.	WARNING: dry powder irritates eyes and breathing organs. Personal aspirator is recommended within mixing with water. Ready mastic is distinguished by alkali reaction. Wash thoroughly hands after using and treat with regenerative cream.